

吸水率試験



(第2条関係)

第0200号

試験成績書

依頼者 { 住所 兵庫県三原郡緑町倭文庄田338番地の1
氏名、名称 緑窯業株式会社 代表取締役 金崎 詳継
電話番号 0799 (46) 0231

【品名】 いぶしかわら

【依頼事項】 吸水試験


上記の試料による試験結果は次のとおりです

吸水率	9.45 %
(但し、JIS A5208-1996 による)	
以下余白	

平成12年6月16日

試験担当者 山下 満

兵庫県立工業技術センター所長 白子忠男



曲 げ 破 壊 試 験



(第 2 条関係)

第 0258 号

試 験 成 績 書

依頼者 { 住 所 兵庫県三原郡緑町倭文庄田 3 3 8 番地の 1
氏名、名称 緑窯業株式会社 代表取締役 金崎 詳継
電話番号 0799 (46) 0231

【品 名】 いぶし瓦
.....

【依頼事項】 曲げ試験
.....
.....


上記の試料による試験結果は次のとおりです

曲げ破壊荷重 2,899 N
(但し、JIS A5208-1996 による)
以下余白

平成 12 年 6 月 27 日

試験担当者 山下 満

兵庫県立工業技術センター所長 白子忠男



凍害試験



(第2条関係)

第0202号

試験成績書

依頼者 { 住所 兵庫県三原郡緑町倭文庄田338番地の1
氏名、名称 緑窯業株式会社 代表取締役 金崎 詳継
電話番号 0799 (46) 0231

【品名】 いぶしかわら

【依頼事項】 凍害試験

上記の試料による試験結果は次のとおりです

凍害試験： 20回後 異常なし
(但し、JIS A5208-1996 による)
以下余白

平成12年7月17日

試験担当者 山下 満

兵庫県立工業技術センター所長 白子忠男

