依頼者 住所 南あわじ市松帆北浜 71·1 氏名 緑 窯業(株) 西淡第二工場

供試品名: 53判 ナイスミドリ (224 I 30)

依 頼 事 項: 冷凍融解試験 吸水試験 曲げ試験

依頼年月日: 令和6年10月4日

上記の試験結果は次の通りです。

試 番	吸水試験 %	冷凍融解試験	曲げ試験 N
1	10.1	5回繰り返し試験後するも異常なし	
2	10.0	5回繰り返し試験後するも異常なし	
3	10.3	5回繰り返し試験後するも異常なし	
4			2668
5			2657
6			2808

(試験方法)

冷凍融解試験 JIS A5208凍害試験方法による。

常温水に24時間吸水の後、冷凍器に入れ常温より-20±3℃の冷気中に、8時間以上保持しその後、水温15~25℃の水中に6時間以上入れた後、取り出し肉眼で

凍害の有無を観察する。 (試験1回)

吸水試験JIS A5208吸水試験方法による。曲げ試験JIS A5208曲げ試験方法による。

令和6年10月15日

兵庫県南あわじ市湊134次路瓦 淡路瓦工業組合工業組 Tm 0799-38-0570 Fax 0799-37-2030

品質管理責任者 竹澤 英明

依頼者 住所 南あわじ市倭文庄田 338·1 氏名 緑 窯業(株) 本社工場

供 試 品 名: ナイスミドリ+ONE

依 頼 事 項: 冷凍融解試験 吸水試験 曲片試験

依頼年月日: 令和3年3月29日

上記の試験結果は次の通りです。

番為	吸水試験 %	冷凍融解試験	曲げ試験 N
1	10.2	5回繰り返し試験後するも異常なし	
2	10.2	5回繰り返し試験後するも異常なし	
3	10.1	5回繰り返し試験後するも異常なし	
4			2328
5			2 4 5 3
6			2 3 3 3

(試験方法)

冷凍融解試験 JIS A5208凍害試験方法による。

常温水に24時間吸水の後、冷凍器に入れ常温より-20±3℃の冷気中に、8時間 以上保持しその後、水温15~25℃の水中に6時間以上入れた後、取り出し肉眼で

凍害の有無を観察する。 (試験1回)

吸水試験

JIS A5208吸水試験方法による。

曲げ試験

JIS A5208曲げ試験方法による。

令和3年5月13日

兵庫県南あわじ市湊134 淡路瓦工業組合

Tei. 0799-38-0570

Fax 0799-37-2030

品質管理責任者 竹 澤 英 明

依頼者 住所 南あわじ市松帆北浜 71-1 氏名 緑 窯業(株) 西淡第二工場

供 試 品 名: ナイスだぜガッチリくん(224 J 03) 依 頼 事 項: 冷凍融解試験 吸水試験 曲け試験

依頼年月日: 令和6年10月7日

上記の試験結果は次の通りです。

試番	吸水試験 %	冷凍融解試験	曲げ試験 N
1	10.9	5回繰り返し試験後するも異常なし	
2	10.6	5回繰り返し試験後するも異常なし	
3	10.9	5回繰り返し試験後するも異常なし	
4			2824
(5)			2795
6			2841
7			

(試験方法)

冷凍融解試験 JIS A5208凍害試験方法による。

常温水に24時間吸水の後、冷凍器に入れ常温より-20±3℃の冷気中に、8時間 以上保持しその後、水温15~25℃の水中に6時間以上入れた後、取り出し肉眼で

凍害の有無を観察する。 (試験1回)

吸水試験JIS A5208吸水試験方法による。曲げ試験JIS A5208曲げ試験方法による。

令和6年10月15日

兵庫県南あわじ市湊1 3 本路丸 淡路瓦工業組合業組 1 0799-38-0570 Fax 0799-37-2030 品質管理責任者 竹澤 英 明

依頼者 住所 南あわじ市倭文庄田 338-1 氏名 緑 窯業(株) 本社工場

供 試 品 名: 深切防災瓦渦潮

依 頼 事 項 : 冷凍融解試験

依頼年月日: 令和4年2月10日

上記の試験結果は次の通りです。

試 番	吸水試験 %	冷凍融解試験	曲げ試験 N
1	11.1	5回繰り返し試験後するも異常なし	
2	10.9	5回繰り返し試験後するも異常なし	
3	10.9	5回繰り返し試験後するも異常なし	
4			2930
(5)			2876
6			3114

(試験方法)

冷凍融解試験 JIS A5208凍害試験方法による。

常温水に24時間吸水の後、冷凍器に入れ常温より−20±3℃の冷気中に、8時間 以上保持しその後、水温15~25℃の水中に6時間以上入れた後、取り出し肉眼で

凍害の有無を観察する。(試験1回)

吸水試験

JIS A5208吸水試験方法による。

曲げ試験

JIS A5208曲げ試験方法による。

令和4年2月25日

兵庫県南あわじ市湊134 淡路瓦工業組合

Ter. 0799-38-0570

Fax 0799-37-2030

品質管理責任者 竹 澤 英 明

依頼者 住所 南あわじ市倭文庄田 338·1 氏名 緑 窯業(株) 本社工場

供 試 品 名: 56判ナイスミドリ (H22L22)

依頼事項: 冷凍融解試験 吸水試験 面け試験

依頼年月日: 令和4年12月26日 上記の試験結果は次の通りです。

番為	吸水試験 %	冷凍融解試験	曲げ試験 N
1	10.6	5回繰り返し試験後するも異常なし	
2	10.7	5回繰り返し試験後するも異常なし	
3	10.6	5回繰り返し試験後するも異常なし	
4			2630
5			2928
⑥			2687

(試験方法)

冷凍融解試験 JIS A5208凍害試験方法による。

常温水に24時間吸水の後、冷凍器に入れ常温より-20±3℃の冷気中に、8時間 以上保持しその後、水温15~25℃の水中に6時間以上入れた後、取り出し肉眼で

凍害の有無を観察する。 (試験1回)

 吸水試験
 JIS A5208吸水試験方法による。

 曲げ試験
 JIS A5208曲げ試験方法による。

令和5年1月25日

兵庫県南あわじ市湊134 淡路瓦工業組合業組 10 0799-38-0570 合之印 Fax 0799-37-2030 品質管理責任者 竹澤 英 明

依頼者 住所 南あわじ市松帆古津路 878-3 氏名 緑 窯業(株)西淡第一工場

供 試 品 名: シエロ (防災瓦) (124 L 01)

依 頼 事 項: 冷凍融解試験 吸水試験 曲げ試験

依頼年月日: 令和6年12月7日

上記の試験結果は次の通りです。

試番	吸水試験 %	冷凍融解試験	曲げ試験 N
1	9. 3	5回繰り返し試験後するも異常なし	
2	9. 1	5回繰り返し試験後するも異常なし	
3	9. 0	5回繰り返し試験後するも異常なし	
4			3 2 6 6
5			3 1 8 9
6			3 3 3 9

(試験方法)

冷凍融解試験 JIS A5208凍害試験方法による。

常温水に24時間吸水の後、冷凍器に入れ常温より-20±3℃の冷気中に、8時間 以上保持しその後、水温15~25℃の水中に6時間以上入れた後、取り出し肉眼で

凍害の有無を観察する。 (試験1回)

吸水試験JIS A5208吸水試験方法による。曲げ試験JIS A5208曲げ試験方法による。

令和6年12月17日

兵庫県南あわじ市湊13後路瓦 淡路瓦工業組 下 0799-38-0570 合之印 Fax 0799-37-2030

品質管理責任者 竹 澤 英 明

依頼者 住所 南あわじ市松帆古津路 878-3 氏名 緑 窯業(株)西淡第一工場

供 試 品 名: 窯変シエロ (防災瓦) (124K11)

依 頼 事 項: 冷凍融解試験 吸水試験 曲け試験

依頼年月日: 令和6年11月30日 上記の試験結果は次の通りです。

試番	吸水試験 %	冷凍融解試験	曲げ試験 N
1	6.8	5回繰り返し試験後するも異常なし	
2	6. 1	5回繰り返し試験後するも異常なし	
3	5. 9	5回繰り返し試験後するも異常なし	
4			3 0 7 5
5			3 2 0 9
6			3 1 4 8

(試験方法)

冷凍融解試験 JIS A5208凍害試験方法による。

常温水に 24 時間吸水の後、冷凍器に入れ常温より -20 ± 3 $\mathbb C$ の冷気中に、 8 時間以上保持しその後、水温 $15\sim25$ $\mathbb C$ の水中に 6 時間以上入れた後、取り出し肉眼で

凍害の有無を観察する。 (試験1回)

吸水試験JIS A5208吸水試験方法による。曲げ試験JIS A5208曲げ試験方法による。

令和6年12月10日

兵庫県南あわじ市湊13 淡路瓦工業組 下記 0799-38-0570 Fax 0799-37-2030

品質管理責任者 竹澤 英明

依頼者 住所 南あわじ市松帆古津路 878-3 氏名 緑 窯業(株)西淡第一工場

供 試 品 名: ナイスザフラット (防災瓦) (124F12)

依 頼 事 項: 冷凍融解試験

曲け試験

依頼年月日: 令和6年10月31日

上記の試験結果は次の通りです。

試 番	吸水試験 %	冷凍融解試験	曲げ試験 N
1	9. 5	5回繰り返し試験後するも異常なし	
2	9.8	5回繰り返し試験後するも異常なし	
3	9.6	5回繰り返し試験後するも異常なし	
4			2 4 8 0
5			2 4 3 6
6			2564

(試験方法)

冷凍融解試験 JIS A5208凍害試験方法による。

常温水に24時間吸水の後、冷凍器に入れ常温より-20±3℃の冷気中に、8時間 以上保持しその後、水温15~25℃の水中に6時間以上入れた後、取り出し肉眼で

凍害の有無を観察する。 (試験1回)

JIS A5208吸水試験方法による。 吸水試験 曲げ試験 JIS A5208曲げ試験方法による。

令和6年11月11日

兵庫県南あわじ市湊134 淡路瓦工業組合 Tel 0799-38-0570 Fax 0799-37-2030

品質管理責任者 竹澤 英明